

TITAN® FIX mrozoodporny klej montażowy

Ogólna charakterystyka wyrobów

TITAN® FIX - uniwersalny, bezbarwny klej polimerowy. Zapewnia trwałe spajanie rozmaitych powierzchni.
Opakowanie jednostkowe: kartusz – 410 g

Przeznaczenie i zakres stosowania

TITAN® FIX przeznaczony jest do przyklejenia różnorodnych wyrobów dekoracyjnych ze styropianu i polistyrenu ekstrudowanego oraz poliuretanu. Skleja drewno, papier, tkaniny, korek, ceramikę, materiały drewnopodobne, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz kamień. Wykazuje dobrą przyczepność do podłoża chłonnych i porowatych: betonu, tynku, gipsu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń w miejscach nienarażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Wskazówki montażowe

Powierzchnie klejonych elementów i podłoża powinny być suche oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Klej wyciskać z kartusza pistoletem. Nanosić na wyrób cienką warstwą punktowo lub pasmami. Po około 3 - 6 minutach wyrób docisnąć do podłoża, tak by spoina była jak najcieńsza. Cięższe elementy mogą wymagać podparcia przez min. 24h. Szczeliny na brzegu klejonego elementu można uzupełnić masą TITAN® AKRYL. Po wyschnięciu, spoinę można malować wodnymi farbami akrylowymi.

Zalecana temperatura pracy: +10°C do +35°C.

Spoina uzyskuje pełną wytrzymałość po upływie 48 – 72 godzin.

Wydajność: ok. 60 mb z kartusza (pasma ok. Ø2,5mm).

Przechowywanie i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem.

Temperatura przechowywania i transportu : -20°C do +30°C.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową wyrobu,
- przeznaczenie wyrobu,
- wagę masy klejowej.

Data przydatności: umieszczona na opakowaniu

Bezpieczeństwo

Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Niebezpieczeństwo.

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.



GHS02

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / przysznicem.

P370+P378 – W przypadku pożaru: Użyć właściwych środków do gaszenia. Nie używać piany gaśniczej, ponieważ piana wykazuje brak trwałości w kontakcie z cieczami spolaryzowanymi takimi jak etanol.

P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do składowania odpadów niebezpiecznych.

Dokumenty odniesienia

Warunki Techniczne WT-EPS-TITAN-05,

Świadectwo Techniczne ŚT 26/WT/2013,

Atest Higieniczny NIZP-PZH HK/B/0980/02/2016 ważny do 23.01.2022r.

Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® FIX klej do styropianu

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze